



Het MOTIP Deco Paint assortiment is een hoogwaardige alkydlak voor het verfraaien en repareren van allerlei voorwerpen in en om het huis. Het MOTIP Deco Paint assortiment bestaat uit primer, diverse RAL-lakken en blanke lak in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastbus van 100 ml.

Ord.-no.: 01605, 01607, 01609, 01610, 01620, 01621, 01622, 01630, 01627, 01624, 01635, 01633, 01632, 01640, 01641, 01642, 01659, 01676, 01677, 01678, 01681, 01684, 01688, 01689, 01691, 01693, 01694, 01695, 01696, 01697, 01600, 01601, 01602, 01608, 01650, 01679, 01658, 021600, 021602, 021608, 021615, 021621, 021628, 021633, 021634, 021636, 021650, 021659, 021679, 01615, 01628, 01634

Kwaliteit en kenmerken

Zeer hoge dek- en vulkracht
Duurzame kleur en duurzame glans
Krasvast en stootvast
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
Goede corrosiewering
Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Alkydhars

Kleurnaam:

- Puur oranje
- Yellow Green
- Oester Wit
- Ivoor Wit
- Wijnrood
- Goudgeel
- Grijs-Beige
- Robijn Rood
- Verkeers Wit
- Ree Bruin
- Staalblauw
- Dennen Groen
- Erika Violet
- Karmijnrood
- Turquoise Blauw
- Blauw-Lila
- Diep Zwart
- Mosgroen
- Pastel Oranje
- Lichtblauw
- Bloed Oranje
- Ultramarijn Blauw
- Reseda Groen
- Zilvergrijs
- Blauwgrijs
- Lichtgrijs
- Chocolade Bruin
- Creme-Wit
- Grijswit
- Grijs-Aluminium
- Helder Wit
- Hemelsblauw
- Koolzaad Geel
- Vuurrood
- Wit Aluminium Metallic
- Enzian Blauw
- Bladgroen
- Pure White

Glansgraad:

- hoogglans, >85
- zijdemat, 25 ±5
- mat, 10 ±2

Rendement:

- 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
- 150 ML – 0,5 m²
- 400 ML – 1,5 - 2,0 m²

Stofdroog:

- 60 min
- 30 min
- 5 min

Voelt droog aan: 3 - 4 h

Uitgehard:

- 24 h
- 120 min

Overspuitbaar:

- 24 h
- 120 min
- 24 min

Ondergronden: hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof

Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Hittebestendig: 110 °C

Opslagstabiliteit: 10 jaren

Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren en gronden met een voor de ondergrond geschikte MoTip Primer. De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Ook wanneer de lak uitgehard is, niet overspuiten met acryllak of nitro-cellulose lak.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.