

MOTIP Fluorescerende Lak

Technisch informatieblad



Decoratieve, fluorescerende acryllak voor behandelde en onbehandelde oppervlakken, waaronder hout, metaal, aluminium, steen en verschillende soorten kunststof. Breng voor het beste resultaat eerst een basislaag MOTIP witte primer aan.

Ord.-no.: 04020, 04021, 04022, 04023, 04024

Kwaliteit en kenmerken

Sneldrogend
Fluorescerend
Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars

Kleurnaam:

- rood
- roze
- geel
- groen
- blauw

Geur: Karakteristiek

Glansgraad: mat, 10 ±2

Rendement: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²

Stofdroog: 5 - 10 min

Voelt droog aan: 10 - 20 min

Uitgehard: 120 min

Overspuitbaar: 120 min

Ondergronden: Metaal, beton, steen, hout, glas,

aardewerk, styropor en diverse soorten kunststof

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Hittebestendig: 110 °C

Opslagstabiliteit: 10 jaren

Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.

Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak. Breng een laag witte MOTIP primer aan om het beste fluorescerende effect te bereiken.

Breng bij het behandelen van kunststof oppervlakken eerst een laagje kunststofprimer aan voordat u de MOTIP witte primer aanbrengt. Schuur de basislaag na het drogen (korrel 600).

Behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.

Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak 10 tot 12 centimeter.

Breng de lak in verschillende dunne lagen aan. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt.

Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Aanbeveling: Om de weerstand tegen UV- en weersinvloeden te verbeteren, brengt u een afwerkingslaag MOTIP acryl blanke vernis aan.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per November 17, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.