

MOTIP Spuitplamuur

Technisch informatieblad



Vul onregelmatigheden in behandelde en onbehandelde oppervlakken van hout, metaal en aluminium met MOTIP Spuitplamuur. Spuitplamuur is sneldrogend en heeft uitstekende vuleigenschappen en dekking. De spuitplamuur heeft een uitstekende hechting en voorkomt corrosie. MOTIP Spuitplamuur is gemakkelijk te schuren, zowel nat als droog (vanaf korrel 400).

Ord.-no.: 04062, 880101

Kwaliteit en kenmerken

Uitstekende vuleigenschappen en dekking
Eenvoudig te schuren, zowel nat als droog (vanaf korrel 400)
Sneldrogend
Preventief tegen corrosie
Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars
Kleurnaam: beige grijs
Geur: Karakteristiek
Glansgraad: mat, 10 ±2
Rendement:

- 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- 150 ML – 0.5 m²

Stofdroog: 5 - 10 min
Voelt droog aan: 10 - 20 min
Uitgehard: 120 min
Overspuitbaar: 120 min
Ondergronden: Hout, metaal en aluminium
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt:

- n.a.
- n.a. °C

Hittebestendig: 110 °C
Opslagstabiliteit: 10 jaren
Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.

Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak.

Behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.

Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster.

Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.

Breng de spuitplamuur aan in verschillende dunne lagen. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt. Na het uitharden schuren, nat of droog (korrel 400). Breng een primer aan voordat u een afwerkingslaag aanbrengt.

Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.